

Laboratoire Axylis

Le Moulin de Varenne
41102 VENDÔME Cedex
Tel:02.54.73.40.60 Fax:02.54.73.10.72

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le lundi 23 juin 2014

Producteur : SANTRAC
Gravier : 20/40 lavé
Elaboration : Lavé


Utilisateur : SANTRAC
CARRIERE DE LA TERRINIÈRE
49220 CHAMBELLAY

Prélèvement n° B4164003	prélevés le 22/05/2014
Classe granulaire	20/40 mm
Origine du prélèvement	CARRIERE
Observations internes	
Observations	Gravillon siliceux lavé

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en eau par séchage en étuve venti		0.1 %			EN 1097-5
Teneur en fines		0.1 %			EN 933-1

Analyse granulométrique

Masse		sèche	10624.2	
Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude
80.000		100.0		
60.000		100.0		
40.000		100.0		
31.500		70.4		
28.000		46.1		
22.400		14.2		
20.000		6.2		
10.000		0.2		



Responsable de l'essai: E. BAZIN